

세라믹 탄성보수제 (AM-A-8111)



용도

- 펌프, 흡퍼, 슈트 등의 고무 Lining, 각종 펌프와 밸브, 파이프와 엘보우티, 펌프케이싱 및 임펠라의 성형, Packing의 보수 등 기타설비.

물성자료

※ 육성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.

마감상태		추천건조도막두께	1,000~5,000 μ m	재도장간격(25°C)	24~48시간
색상	청색	피도면	철재	혼합비(무게비)	주제 : 경화제 = 4:1
도장회수	1회	이론도포면적	0.87m ² /KG (건조도막두께 1,000 μ m 시)	세척제	KHM-129(u) 신나
조성	2액형	가사시간(20°C)	10분	저장기간	1년 (5~38°C 실내보관 기준)
부피고형분	약98%	건조시간(25°C)	초기경화 : 1시간		

* 반드시 지정하도 사용 : AM-A-8111P